



# Kesto Masa

## ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

Кесто Маса

TDS от 09.01.2024

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для шовной герметизации и эластичного склеивании разнообразных материалов в промышленности.

Обладает хорошей адгезией к большинству металлов, древесине, стеклу, а также к эпоксидным и полиэфирным поверхностям. Не содержит растворителей, изоцианатов и фталатов. Можно окрашивать большинством водорастворимых ЛКМ (окрашивание всегда предварительно тестировать). Имеет отличную устойчивость к погодным условиям, а также хорошо выдерживает УФ-воздействие. Хорошая химическая стойкость к слабым растворам. Устойчивость к воздействию морской воды. Не подходит для остеклительных работ.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить рабочие поверхности от пыли, масел и прочих загрязнений. При склеивании больших сплошных поверхностей или при особенно сухих условиях рекомендуется легкое напыление воды (ок. 5-10 г/м²). Адгезию к различным типам пластика рекомендуется предварительно протестировать. Для очистки поверхностей рекомендуется использовать уайт-спирит. Для нанесения состава используется специальное оборудование. Неотвержденная масса может быть удалена при помощи ацетона. Отвержденный продукт возможно удалить только механически. Преобладающие условия, такие как, температура воздуха, герметика и шва, качество основания и влажность воздуха, а также количество наносимого герметика сильно влияют на скорость образования пленочной корки и вулканизации.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи с продуктом, для защиты рук использовать перчатки. По запросу можно получить отдельный лист данных по безопасности.

### ХРАНЕНИЕ

15 месяцев в неоткрытой упаковке (+10–25 °C)

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»  
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,  
ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1  
Телефон: +7 (800) 333-30-33  
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл.,  
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип связующего                           | STP - полимер                                  |
| Плотность, г/см³                         | 1,56±0,03                                      |
| Цвета                                    | белый, серый, черный                           |
| Разрывное удлинение, %                   | 250                                            |
| Твердость по Шору А                      | 55                                             |
| Скорость отверждения                     | 3 мм/сутки, ок.10 мм/7 суток<br>(23°C, 50% RH) |
| Время пленкообразования                  | ок. 15 мин (23 °C,<br>50 % RH)                 |
| Температура применения                   | +1 ...+40 °C                                   |
| Теплоустойчивость после                  | -40...+90 °C,<br>+180 °C / 30 мин              |
| Расход                                   | Шов 5 x 5 мм,<br>ок. 12 м/картридж             |
| Максимально допустимая деформация шва, % | ± 10                                           |

### УПАКОВКА

310 мл картриджи

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.